

Tabel 1

Blandingsforhold efter rumfang					Dry weight Kg/m ³	λ 10 w/mk ^o	Strength Kn/m ²	Rumfang Færdig blanding m ³
Portland m ³	Perlite m ³	plasticizer Middel liter *)	Sand m ³	Water m ³				
1	15	50	-	3	230	0,06	200	13,0
1	11	34	-	2,3	250	0,065	400	11,0
1	8	25	-	1,8	350	0,07	700	8,0
1	6	19	-	1,6	430	0,08	1300	6,0
1	4	13	-	1,2	570	0,11	2800	4,0
1	3,5	11	-	1,1	640	0,13	3500	3,5
1	3	10	2,2	1,5	1040	0,26	6000	5,1
1	3	10	1,75	1,1	1580	0,50	14000	4,6
1	3	10	1,0	0,8	1400	-	13000	4,0
1	1,1	3	2,1	1,0	1400	0,40	17500	3,5

*) Kan f.eks. være : Type ViscoCrete- 15 RM(IS) fra SIKA Danmark AS, 48188585

Formolier.....: Type Separol MB 507 fra SIKA Danmark AS, 48188585